



EUCO-BOND

Adherente para morteros

DESCRIPCIÓN

EUCO-BOND es una dispersión acuosa base acrílico, diseñado para mejorar la adherencia de morteros sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Reparaciones de aplanados o superficies de concreto.
- Reparación de bordes en juntas, muros, escalones y banquetas.

VENTAJAS

- Proporciona excelente adherencia al mortero.
- Reduce la permeabilidad.
- Mejora las propiedades físicas y químicas del mortero.
- No es corrosivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resultados Típicos de ingeniería:

Solución viscosa a base de polímeros acrílicos

Densidad 1.01 +/- 0.01 g/ml

pH..... 9.00 +/- 0.50

Líquido color blanco

ENVASE / RENDIMIENTO

EUCO-BOND es empaçado en botes de 1 y 4 L, cubetas de 19 L y tambores de 200 L

VIDA EN ANAQUEL

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie.- La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y libre de polvo, grasa, elementos desmoldantes, pintura o elementos extraños que impidan la adherencia.

Remover cualquier parte contaminada o mal adherida.

Cuando la superficie se encuentra demasiado contaminada se recomienda el uso del chorro de arena como método para preparar la superficie.

También puede usarse en condiciones normales una solución de ácido clorhídrico al 10% para después enjuagar con abundante agua limpia y secar.

Procedimiento para preparar morteros de adherencia.- Mezcle un volumen de cemento y tres volúmenes de arena fina, y añada la solución de un volumen de EUCO-BOND con tres volúmenes de agua y mezcle hasta obtener la consistencia deseada.

EUCO-BOND puede ser diluido según su uso. En condiciones exigentes de adherencia utilice EUCO- BOND puro.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Por las excelentes propiedades adhesivas de las mezclas preparadas con EUCO-BOND, se hace necesario limpiar frecuentemente las herramientas y lavar los equipos empleados inmediatamente después de usarlos.

Colocar rápidamente el mortero modificado con EUCO-BOND dentro del área de reparación antes de 15 minutos.

La temperatura de trabajo no debe ser inferior a 6 °C para evitar retardos de fraguado en el mortero.

No emplear EUCO-BOND con incorporadores de aire en concretos o morteros convencionales.

No debe emplearse como puente de adherencia.

Es un producto re-emulsificable, por lo que no debe aplicarse en condiciones de inmersión o en superficies en contacto con agua.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX